Anleitung für LACCA

1.) Den Naturnagel in Form feilen.
2.) Die Nagelhaut zurückschieben und die unsichtbare Nagelhaut gründlichst mit einem Propusher entfernen.
3.) Mit einem Buffer 240/240 vorsichtig den Naturnagel mattieren und danach mit einer Nagelbürste entstauben.
4.) Evtl. dehydrieren(haben damit gute Erfahrung gemacht).
5.) Dualcoat ganz dünn bis über das freie Nagelende auftragen.
6.) Im UV-Licht 2 Minuten aushärten.
7.) LACCA UV Lack ganz dünn auftragen. Bei jeder Farbschicht, das freie Nagelende ummanteln. 2 Minuten im UV Licht härten.
8.) Nochmal **LACCA UV Lack** auf die Schwitzschicht auftragen, damit die Farbe schön deckt. Nach jeder Lackschicht 2 Minuten im UV Licht härten.
9.) Auf die Schwitzschicht den **Dualcoat** auftragen und wieder 2 Minuten im UV Licht härten.
10.) Mit **Highglosscleaner** die Schwitzschicht entfernen. Zum Schluss die Nagelhaut einölen.

UV Nagellack entfernen

Der UV-Lack vor dem Ablösen mit einer Feile angeraut werden. Am besten verwendet man zum Ablösen den speziellen LACCA Remover und tränkt damit eine halbe Zellette. Die gut durchtränkte Zellette legt man sich auf den lackierten Nagel und wickelt den Finger fest mit einem Stück Alufolie ein. Je fester der Finger eingewickelt ist, umso besser geht der Lack ab. Nach 10 Minuten kontrollieren, ob der Lack schon "aufgesprungen" ist. Ansonsten noch etwas warten, er muss sich schon fast alleine lösen. Dann kann man ihn problemlos mit einem Rosenholzstäbchen vom Nagel schieben.